

FASSAJOINT EXTRA

SCHEDA TECNICA

Stucco per cartongesso



Interni



Sacco



Spatola metallica

Composizione

FASSAJOINT EXTRA è un prodotto premiscelato composto da gesso, farina di roccia ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione.

Fornitura

- Sacchi speciali da ca. 10 kg con protezione dall'umidità

Impiego

FASSAJOINT EXTRA viene usato nei giunti tra lastre con bordo assottigliato con l'utilizzo della banda di rinforzo, nei giunti tra lastre con bordo mezzo arrotondato e bordo mezzo arrotondato assottigliato senza l'utilizzo della banda di rinforzo.

È comunque sempre consigliato l'uso della banda di rinforzo anche nei giunti tra lastre con bordo mezzo arrotondato e con bordo mezzo arrotondato assottigliato per una migliore qualità del giunto.

Può essere utilizzato come lisciatura in ambienti interni su calcestruzzi ed intonaci a base gesso o cemento sufficientemente coesi e solidi.

Può essere utilizzato per riempire fori, fessure e irregolarità superficiali in genere e per fissare installazioni idrauliche non metalliche.

FASSAJOINT EXTRA è uno stucco caratterizzato da una elevata resistenza all'umidità.

Preparazione del fondo

La superficie deve essere asciutta, consistente e libera da polvere, sporco, efflorescenze saline, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse. Assicurarsi che le lastre in cartongesso siano fissate opportunamente.

In caso di utilizzo del prodotto per rasare superfici molto assorbenti si dovrà valutare l'eventuale necessità di trattamento con il PRIMER DG 74.

Lavorazione

Spargere il contenuto di un sacco da 10 kg di FASSAJOINT EXTRA fino alla linea d'acqua in circa 5 litri di acqua pulita e mescolare a mano o con agitatore meccanico avendo cura di utilizzare recipienti ed arnesi perfettamente puliti fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. Lasciare l'impasto a riposo per 2-3 minuti prima dell'applicazione. La lavorazione avviene con spatola, frattazzo e cazzuola. Non utilizzare materiale che sta indurendo né aggiungere acqua per tentare di ripristinare la lavorabilità perduta.

Trattare i giunti avendo cura di annegare apposito nastro di rinforzo. L'inizio dell'indurimento dipende dalle condizioni ambientali e dal potere assorbente del sottofondo. Residui di materiale indurito nei recipienti e negli utensili utilizzati riducono il tempo di lavorazione.

Avvertenze

- Prodotto consigliato ad un utilizzatore esperto
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.
- Il prodotto fresco va protetto dal gelo e da una rapida essiccazione. Normalmente una temperatura di +5°C viene consigliata come valore minimo per l'applicazione e per un buon indurimento del prodotto.
- Non applicare a temperature superiori a +35°C.
- Pitture, rivestimenti, tappezzerie, ecc. devono essere applicati solo dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.
- È necessario aerare adeguatamente i locali dopo l'applicazione sino a completo essiccamento evitando forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.
- Nel caso di riempimento di fori con FASSAJoint EXTRA, non rasare successivamente con prodotti cementizi, se non preventivamente trattati con PRIMER DG74.
- Non utilizzare per fissare installazioni idrauliche metalliche.

Conservazione

Conservare all'asciutto per un periodo non superiore a 9 mesi. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Qualità

FASSAJoint EXTRA è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

Dati Tecnici

Peso specifico della polvere	ca. 950 kg/m ³
Densità del prodotto indurito	ca. 1.200 kg/m ³
Acqua d'impasto	ca. 50%
Granulometria	< 0,2 mm
Resa	ca. 0,3-0,5 kg/m ² per rasature su pareti e contropareti in cartongesso
Ritiro	trascurabile per applicazioni in condizioni normali
Tempo di lavorazione	ca. 45 minuti
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Classe A1
Conforme alla Norma EN 13963	4B

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Specifiche tecniche in merito all'uso di prodotti Fassa Bortolo in ambito strutturale o antincendio, avranno carattere di ufficialità solo se fornite da "Assistenza Tecnica" e "Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità" di Fassa Bortolo. Qualora necessario, contattare il servizio di Assistenza Tecnica del proprio paese di riferimento (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Si ricorda che per i suddetti prodotti è necessaria la valutazione da parte del professionista incaricato, secondo le normative vigenti.