



## FASSAKOLL

### FICHE TECHNIQUE

Colle à carreaux de plâtre



Pour l'intérieur



En sac



Manuelle



Spatule crantée



Spatule métallique

### Composition

FASSAKOLL est un produit pré-mélangé composé de plâtre, farine de roche et adjuvants spécifiques qui en améliorent la maniabilité et l'adhérence.

### Conditionnement

- Sacs spéciaux avec protection contre l'humidité d'env. 25 kg

### Domaine d'utilisation

FASSAKOLL est utilisé pour le montage de carreaux de plâtre, ou de briques destinées à être revêtues de plâtre.

### Préparation du support

La surface doit être sèche, cohérente, propre, sans poussière, efflorescences salines, etc. Éliminer préalablement toutes traces d'huile, de graisse, de cire, etc.

### Mise en œuvre

Verser le produit dans un récipient avec la quantité en poids d'eau propre correspondante (indiquée dans les Données Techniques). Laisser reposer quelques minutes, puis mélanger avec un malaxeur mécanique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux, en veillant à utiliser des récipients et des outils parfaitement propres. Laisser reposer la gâchée pendant 5 minutes environ avant l'application.

S'assurer du montage correct des carreaux de plâtre conformément au DTU 25.31 et aux instructions du fabricant.

Le produit doit être appliqué en quantité suffisante avec une consistance semi-fluide directement sur l'emboîtement femelle des carreaux ou panneaux.

Le produit doit être utilisé dans les 90 minutes qui suivent le gâchage ; ne jamais essayer de rétablir la maniabilité d'une gâchée durcie en ajoutant de l'eau.

Le début du durcissement, qui dans des conditions normales est d'environ 2 heures, dépend des conditions ambiantes et du pouvoir absorbant du support. Les résidus de matériau durci dans les récipients et sur les ustensiles utilisés réduisent la durée d'utilisation.

### Recommandations

- Produit pour usage professionnel.
- Toujours consulter la fiche de sécurité avant l'utilisation.
- Le produit frais doit être protégé du gel et d'un séchage trop rapide. Normalement une température de +5 °C est conseillée comme valeur minimale pour l'application et pour un bon durcissement du produit.
- Ne pas appliquer par températures supérieures à +35 °C.
- Aérer les locaux après l'application jusqu'au séchage complet, en évitant les gros écarts de température dans les pièces.



### Conservation

Conserver au sec pendant une période maximale de 9 mois à compter de la date marquée sur l'emballage. Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

### Qualité

FASSAKOLL est soumis à un contrôle minutieux et constant dans nos laboratoires. Les matières premières utilisées sont rigoureusement sélectionnées et contrôlées.

### Données techniques

Masse volumique de la poudre	env. 700 kg/m <sup>3</sup>
Masse volumique du produit durci	env. 950 kg/m <sup>3</sup>
Épaisseur minimale	2 mm
Granulométrie	< 0,2 mm
Eau	71-73%
Retrait	négligeable dans le cas d'applications dans des conditions normales
Temps de prise	env. 2 heures
Durée d'utilisation	env. 90 minutes
Réaction au feu (EN 13501-1)	Classe A1
Force de liaison (EN 12860)	toujours rupture du bloc (conforme à la Norme EN 12859)
Conforme à la Norme EN 12860	

Les données fournies correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire ; ces valeurs peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier. L'utilisateur doit dans tous les cas vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des règles techniques en vigueur, en assumant toutes les responsabilités découlant de son utilisation. L'entreprise Fassa se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans aucun préavis.

Les spécifications techniques concernant l'utilisation des produits Fassa Bortolo dans le domaine structural ou de la lutte contre l'incendie n'ont un caractère officiel que si elles sont fournies par les services « Assistance technique » et « Recherche, Développement et Système Qualité » de Fassa Bortolo. En cas de besoin, veuillez contacter le service d'assistance technique de référence pour votre pays : (IT: [area.tecnica@fassabortolo.com](mailto:area.tecnica@fassabortolo.com), ES: [asistencia.tecnica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.tecnica@fassabortolo.com), PT: [asistencia.tecnica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.tecnica@fassabortolo.com), FR: [bureau.technique@fassabortolo.fr](mailto:bureau.technique@fassabortolo.fr), UK: [technical.assistance@fassabortolo.com](mailto:technical.assistance@fassabortolo.com)).

Il convient de rappeler que pour les produits susmentionnés, une évaluation par le professionnel en charge est nécessaire, conformément à la réglementation en vigueur.